



Voilà

Resina per Piastrelle e superfici difficili

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

RESINA PER PIASTRELLE e SUPPORTI DIFFICILI è un formulato di ultima generazione, che grazie alle speciali resine acriliche modificate dai laboratori Covema, rinnova facilmente superfici fino ad oggi considerate impossibili da trattare. Smalto di finitura lucida con eccellente adesione su superfici difficili come ceramica, gres, monocottura, marmo, vetro, alluminio, inox, laminati. Rinnova le superfici usurate rimettendole a nuovo, evitando costose sostituzioni di intere pareti piastrellate o arredi. Indicato per locali umidi ove si voglia preservare i supporti, zone di pavimenti e pareti piastrellate come bagni, fornelli, lavelli e superfici interne o per banchi di lavoro per laboratori e tecnica. Dona alle superfici trattate una finitura perfetta e duratura.

PS.: Non indicato su pareti/supporti soggetti a problematiche di umidità di risalita.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	1190 g/litro \pm 20 g/litro
Residuo secco in massa	44,7% \pm 1%
Residuo secco in volume	33,5% \pm 1%
Classificazione per tipo chimico del legante	Copolimero Acrilico modificato in emulsione acquosa
Legante secco in volume	50,6% \pm 1%
Viscosità cinematica RVT a 25 °C V20 G4	2000 cps \pm 200 cps
Brillantezza a 60°	70 \pm 5 gloss
Resa consigliata	10 mq. / l per strato
Colori	Bianco e Tinte di cartella

NB: i dati tecnici sopra riportati si riferiscono al bianco, pertanto possono risultare lievi variazioni delle caratteristiche tecniche sopra riportate in funzione del colore, per ulteriori dettagli su specifici colori contattare il nostro "Servizio Tecnico".

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato.

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente e del supporto: minima	5 °C	massima	35°C
Umidità relativa dell'ambiente:		massima	80%
Umidità relativa del supporto WME		massimo	20%



Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

3.2) Istruzioni per l'uso

Applicazione	Rullo	Pennello
Diluente Acqua	Pronto uso	Pronto uso
Solvente per pulizie	Acqua e sapone subito dopo l'uso NON USARE ACQUA BOLLENTE	

3.3) Essiccazione o indurimento a 23° C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 2 ore

Tempo di sovraverniciabilità: minimo 12 ore

Tempo di essiccamento in profondità minimo: 5 giorni

NB: i tempi di essiccazione possono variare in funzioni delle condizioni climatiche e ambientali.

4) CICLI D'APPLICAZIONE CONSIGLIATI

4.1) Preparazione dei supporti

Pulire accuratamente i supporti con **Acqua e Ammoniaca** o con sgrassante classico per stoviglie, sciacquare accuratamente con acqua abbondante, carteggiare le eventuali incrostazioni unto e sporco sulle superfici aiutandosi con lana d'acciaio fine o carta vetro finissima, risciacquare ed asciugare perfettamente, se necessario stuccare e carteggiare con stucco bicomponente poliestere eventuali buche ed imperfezioni.

4.2) Su supporti verticali e complementi di arredo in interno che desideriamo rinnovare

Applicare due mani di prodotto, preferibilmente con rulli a pelo raso o a pennello rispettando i tempi di essiccazione tra le mani.

Se desiderato, applicare la **Voilà Resina Brillante o Opaca** per dare il grado di lucentezza scelto e conferire maggiore protezione al supporto.

4.3) Su supporti calpestabili o soggetti a forte abrasione in interno da rinnovare

Stendere una mano di **VOILA' SUPERFICI CALPESTABILI** e lasciare asciugare perfettamente. Applicare due mani di prodotto, con appositi pennelli e rulli rispettando i tempi di essiccazione tra le mani.

4.4) Applicazione della resina piastrelle

Mescolare bene il prodotto che dovrà essere applicato in strati sottili, si consiglia pertanto l'utilizzo di vaschette che permettano di scaricare gli attrezzi prima della stesura del prodotto sul supporto. Eventuali eccessi applicativi potrebbero causare antiestetiche colature sulle superfici verticali. Con il **PENNELLO TONDO** colorare le fughe e le parti difficilmente raggiungibili con il rullo. Di seguito stendere il prodotto su tutta la superficie con l'utilizzo di un rullo a pelo raso. Lasciare asciugare e rifinire eventuali piccole imperfezioni con carta vetrata grana 240. Stendere una seconda mano di finitura seguendo le stesse indicazioni della prima applicazione.

4.5) Consigli pratici

Non interrompere il lavoro a metà parete, chiudere l'applicazione in coincidenza di spigoli o angoli. Non eccedere mai con l'applicazione delle finiture e cercare di

Voilà Resina per Piastelle - Rev.01 del 07/09/2016



rispettare la resa consigliata del prodotto. Mentre il prodotto asciuga, chiudere finestre e porte al fine di limitare la possibilità di polveri che aderiscano sullo smalto fresco.

Non usare ALCOL ETILICO per la pulizia delle superfici verniciate.

5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 35° C

Temperatura minima di conservazione: 5° C

Tipi di confezioni disponibili: l 0,750 - ml 50.

Il prodotto va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg.

6) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE, attenersi alla Scheda di Sicurezza aggiornata.

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso. Verificare sul sito www.estrocolors.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.